



Carboxal CL250

فوق روان کننده بتن

شرایط نگهداری: Carboxal CL250 می باشد در ظروف اصلی درب بسته در محدوده دمایی 2°C الی 35°C ، به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود. این محصول در صورت نگهداری در شرایط فوق تا ۲ سال پس از تولید قابل مصرف می باشد. قبل از استفاده به تاریخ مصرف درج شده روی محصول دقت نمایید.

موارد ایمنی:

این ماده جزء مواد سمی و آتش زا نمی باشد. هنگام مصرف از دستکش و ماسک مناسب استفاده نمایید. این ماده غیرخوارکی است و در صورت تماس با پوست یا چشم محل مورد نظر فوراً با آب فراوان شستشو داده شود و در صورت بروز حساسیت به پژش مراجعه گردد.

خدمات و پشتیبانی:

گروه فنی شرکت البرز شیمی آسیا برای انجام آزمایشات و همکاری های لازم جهت تعیین میزان و نحوه مصرف دقیق Carboxal CL250 آماده همکاری و ارائه خدمات به مصرف کنندگان محترم می باشد.

مشخصات فنی: جدول ۱-۸ مشخصات فنی Carboxal CL250

مشخصه	شرح
شکل ظاهری	مایع، قهوه ای
pH	۵~۷
مقادیر سولفات	کمتر از 0.05%
ندراد	ندراد
قدار کلراید	$1.05 \pm 0.02 \text{ gr/cm}^3$
چگالی	
میزان مصرف	۰/۳ الی ۱/۵ درصد وزن سیمان

- استاندارد: ASTM C494 F
- INSO 2930-1 جدول ۱
- INSO 2930-2 جداول ۱-۳ و ۲-۳

بسته بندی:

- ظروف ۲۰ لیتری
- بشکه های ۲۲۰ لیتری
- مخازن ۱۰۰۰ لیتری
- حمل با تانکر به صورت فله ای، در صورت سفارش مصرف کننده، امکان پذیر می باشد.

اطلاعات مندرج در این کاتالوگ صحیح، دقیق و بر اساس آخرين تابع مطالعات و آزمایشات به دست آمده توسط کارشناسان شرکت البرز شیمی آسیا می باشد. اما هر گونه توصیه ارائه شده از طرف این شرکت، فروشندگان و توزيع کنندگان محصول ملاک تعیین دقیق میزان و نحوه مصرف نمی باشد و این کار باید با توجه محاسبات دقیق و انجام آزمایشات موردنیاز توسط کارشناسان مربوطه صورت پذیرد.

موارد کاربرد:

- بتن های پمپ پذیر
- بتن های آماده هم در زمان تولید و هم مصرف میزان مصرف کم، روانی و کارایی مناسب را در بتن یا ملات سیمان ایجاد می نماید. این محصول با کاهش آب در بتن باعث افزایش مقاومت و دوام بتن می گردد.
- بتن ریزی های حجمی
- بتن ریزی در هوای گرد
- بتن های پیش ساخته و پیش تنیده

روش مصرف:

بهترین زمان اضافه کردن این افزودنی به بتن ۵ دقیقه پس از اختلطان کامل می باشد. از اضافه نمودن محصول به مخلوط خشک اجتناب نمایید. فرآیند اختلطان باید حداقل ۱۰ دقیقه پس از اضافه کردن Carboxal CL250 ادامه یابد.

میزان مصرف:

Carboxal CL250 را به میزان 0.05% الی $1/5$ درصد وزن سیمان به آب بتن یا مخلوط بتن آماده اضافه نمایید. جهت تعیین دقیق میزان مصرف باید نمونه های آزمایشگاهی در شرایط کارگاهی و با مصالح مصرفی در پروژه تهیه و آزمایش گردد. گروه فنی شرکت البرز شیمی آسیا آمادگی خود را برای تعیین نحوه و میزان مصرف دقیق محصول در محل پروژه اعلام می دارد.

مزایا:

- افزایش قابل توجه مقاومت فشاری و خمشی بتن
- کاهش میزان آب مصرفی بتن به میزان ۱۵٪
- افزایش کارایی بتن بدون نیاز به افزایش میزان آب مصرفی
- افزایش دوام بتن